

Corabit®

FB-VORANSTRICH



Lösemittelhaltiger Voranstrich für die Corabit-Produkte:

- Corabit Fugenband
- Corabit Bordstein-Kitt
- Corabit Reparaturasphalt

STRASSENTECHNIK
ORIGINAL
kebu®

ALLGEMEINES

Corabit-FB-Voranstrich ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis und unverseifbaren Harzen. Er ist spritzfähig bzw. kann mit einem Pinsel aufgetragen werden.

Corabit-FB-Voranstrich dient als haftvermittelnder Grundanstrich für bitumenhaltige Fugenbänder im Bereich der Fugenflanke, für den Bordsteinfugen-Kitt und für den Reparaturasphalt.

VERARBEITUNG

Corabit-FB-Voranstrich wird auf die senkrecht und geradlinig hergestellten, gesäuberten und ggf. vorgetrockneten Fugenflanken gut deckend aufgetragen. Die Abluftzeit ist witterungsabhängig und soll mindestens 30 Minuten betragen.

Auf vollständiges Ablüften des Lösemittels ist zu achten, da sonst keine ausreichende Haftung mit dem **Corabit-Fugenband** erzielt wird.

LIEFERFORM

in Behältern von 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr.

TECHNISCHE DATEN

Prüfgut: Corabit-FB-Voranstrich					
TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3		Prüfung nach TP Fug-StB 01			TL Fug-StB 01 Tabelle 4.4.3
Zeile Nr.:	Art der Prüfung	Ziffer Prüfnorm	Einheit	Prüfbefund	Anforderung
1	Bindemittelgehalt	Tab. 1 Nr. 1 DIN 1996-6	M. %	45	≥ 30
2	Lösemittelgehalt	Tab. 1 Nr. 1 DIN 1996-6	M. %	55	≤ 70
3	Erweichungspunkt des Festkörpers	Tab. 1 Nr. 3 DIN EN 1427	°C	90	≥ 50
4	Flammpunkt	Tab. 1 Nr. 4 DIN ISO 2592	°C	30	≥ 21
5	Trockengrad	Tab. 1 Nr. 5 DIN 53 150			Prüfwert ist anzugeben
6	Flüssigkeitsgrad	Tab. 1 Nr. 6 DIN EN ISO 2431			Prüfwert ist anzugeben

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 6180 · D-45684 Herten
Telefon +49 209 9615-0 · Fax +49 209 9615-190
Internet: www.kebu.de · E-Mail: info@kebu.de

**Kebu Rohrschutz-
und Abdichtungsgesellschaft mbH**

Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz
Telefon +49 35955 44900 · Fax +49 35955 45953
www.kebu-pulsnitz.de · info@kebu-pulsnitz.de