

Ausgabe 09/2019

REPARATURASPHALT S 0/5



Art des Produktes

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Mischgutsorten 0/3 mm, 0/5 mm oder 0/8.

Anwendungsgebiete

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigeriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.

Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Eigenschaften

- **REPARATURASPHALT S** wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte.
- **REPARATURASPHALT S** wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.
- **REPARATURASPHALT S** enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Er haftet daher gut auf feuchten Unterlagen.
- Reparaturflächen sind sofort nach Herstellung befahrbar.
- **REPARATURASPHALT S** ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbaupasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

Verarbeitungshinweise

REPARATURASPHALT S lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muss tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. **REPARATURASPHALT S** etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten **und mit Sand oder Splitt abstreuen**.

Einbaudicke je nach Mischgutsorte: 1 - 5 cm

Ausbesserungen unter 1 cm Dicke sowie Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit 0,20 bis 0,30 l/m² **HAFTKLEBER** vorstreichen.

Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahrbar bzw. begehbar.

Technische Daten

Anzahl der Komponenten:	1
Bindemittel:	Straßenbaubitumen
Dichte im verdichteten Zustand:	ca. 1.900 kg/m ³

Ausgabe 09/2019

Lieferform

25 kg Eimer

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:

12 Monate

Lagertemperatur:

nicht frostempfindlich, jedoch Verarbeitungstemperatur beachten

Verarbeitung

Materialtemperatur

mindestens + 10°

Umgebungstemperatur

- 10° bis + 40°

Kennzeichnung

GefStoffV:

Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV

Gefahrklasse VbF:

entfällt

Wassergefährdungsklasse (WGK):

1 (Selbsteinstufung)

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metall- bzw. Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel-Nr.

17 0302 Asphalt, teerfrei

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

HaDiBe
Jörg Hassler

Plackenstr. 97 28857 Syke Tel.: 04242 - 579294
Fax: 04242 - 3241 • eMail: info@hadibe.de